

## CinePaint Projectieverf

<b>OMSCHRIJVING</b>	Watergedragen Projectieverf op basis van een kunstharstdispersie.
<b>EIGENSCHAPPEN</b>	Hoog gepigmenteerd. Heldere, briljante kleuren. Uitstekende kleur- en dekkraft. Zeer mat. Droogt egaal op. Geen hinderlijke geur tijdens de verwerking. Snel drogend, onderling mengbaar, geen blocking. Voor gebruik binnen.
<b>TOEPASSING</b>	Bij uitstek geschikt als afwerking voor de standbouw projectie, TV- en theaterdecors projectie, fotostudio's, diverse plaatmaterialen en kunststoffen. In verdunde vorm geschikt voor de verwerking op theaterdoeken.
<b>KLEUR</b>	Mat Wit – Mat Grijs
<b>VERPAKKING</b>	4 kg. : Cinepaint Wit : Cinepaint Grijs
<b>BASISGEGEVENS</b>	Bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Glansgraad : zeer mat. Dichtheid : 1,4 - 1,5; afhankelijk van de kleur. Stofdroog : na ca. 30 minuten. Overschilderbaar : na ca. 2 uur. Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. V.O.S. : klasse A/a. 30 g/l 2010. max. 30 g/l.
<b>RENDEMENT</b>	Afhankelijk van kleur en ondergrond: 5 - 7 m <sup>2</sup> /kg.

# Professionele Projectieverf

## CINEPAINT

### VERWERKING

Verwerkingmethode	: gemakkelijk te verwerken met kwast , verroller of verfspuit. : Airless. druk: ca. 160 bar. tip: 5/15 - 5/17.
Verwerkingsconditie	: Luchtspuit. druk: 3 bar. spuitopening: 1,5 - 2 mm. : HVLP luchtspuit. druk: 3 bar. spuitopening: 2 mm.
Verdunning	: ondergrond en omgevingstemperatuur boven 5°C. : relatieve luchtvochtigheid max. 80%. : zorg voor goede ventilatie. : gebruiksklaar. : afhankelijk van het doel kan Cinepaint met maximaal 10% water verdund worden.

### BEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren, en gaten behandelen met een deugdelijk vulmiddel en deze goed laten doordrogen. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Impregneer.

### REINIGING GEREEDSCHAP

Direct na gebruik met water.

### TECHNISCH ADVIES

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met CineDream 0032-3-326.20.80

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Product Informatie blad verliest deze uitgave haar geldigheid.